

ECONOMI







SAPHIR ARunic®



UN SAPHIR FONCTIONNEL



Dur



Filtre UV



Haute résistance



Achromatique



Hydrophobe

et oléophobe

COULEUR RÉSIDUEL DISPONIBLE

Incolore

Bleu-Violet

CARACTÉRISTIQUE OPTIQUE

RÉFLEXION TOTALE

≤3% (Saphir brut ~14%)

FILTRE UV

À partir de 410 nm

ACHROMATIQUE

Aucune irisation ou changement de couleurs résiduels sur le produit. Angle limite 30°/35°.

CARACTÉRISTIQUE MÉCANIQUE

DURFTÉ

≥ 2000 HK0.3

CROISSANCE

Verneuil 100% Suisse

NANO SCRATCH TESTER (NST³)

LC1: ≥ 50 mN (1er défaut) LC2: ≥ 70 mN (délamination) Selon les normes NIHS et ISO en vigueur.

ANTISTATIQUE

 $20-150 \, k\Omega$

CARACTÉRISTIQUE CHIMIQUE

FACILITÉ D'ENTRETIEN

Angles de contact ≥ 80°. Réalisé avec de l'éthylène glycol.

RÉSISTANCE AUX TESTS

ISO 14368-4

CARACTÉRISTIQUE GÉOMÉTRIQUE

APPLICATION

Ce produit n'est pas réalisable sur des pièces ajourées ou avec des trous.

USINAGE DES DIFFERENTES FORMES EN SUISSE





Rue Pierre-Jolissaint 35 | CH-2610 Saint-Imier Téléphone +41 32 910 22 33 | info@econorm.ch | econorm.ch